FUTUR-HIGROSMART-PLUG

CEMENTO DE FRAGUADO RÁPIDO PARA OBTURACIÓN RÁPIDA DE VÍAS DE AGUA

Cemento hidráulico modificado, que al mezclar con agua fragua rápidamente. Apto para reparaciones rápidas de emergencia en roturas o fugas de tuberías.

PROPIEDADES

Constituido por una mezcla de cementos ultra rápidos con aditivos especiales.
Tiempo de reacción de 30 a 45 segundos. Tiempo de aplicación para endurecimientoinferior a 3 minutos.
Puede aplicarse bajo presión.
Producto de alto rendimiento que permite solucionar averías causadas por roturas deconducciones de forma rápida.
Las aplicaciones del producto son económicas, rápidas y duraderas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto*:	Polvo
Color*:	Gris
Olor:	Inodoro
Densidad del polvo seco:	1.150 ± 0.020 g/ml
Densidad de la mezcla:	2 Kg/L
Tiempo de reacción:	30-45 segundos
Tiempo de fraguado:	2 minutos 30 segundos
Contenido en cloruros:	Exento
Presentación:	Cubos metálicos de 5 y 20 Kg

* Especificaciones de calidad.

MODO DE USO

El soporte deberá ser firme, sin impurezas ni suciedades que puedan evitar la adherencia (aceites, grasas, yeso, lechadas de cemento, etc…), en caso necesario, eliminar todas las impurezas con agua a presión o sistemas mecánicos.
Antes de la utilización del producto, humedecer el soporte, para evitar el secado demasiado rápido del producto evitando dejar charcos de agua.
En el tratamiento de fisuras éstas deberán de agrandarse para realizar un trabajo con comodidad.
Se utiliza mezclando el producto con agua en una proporción de 3 a 3.5 partes por cada parte de agua. Recomendamos no preparar mezclas no superiores a 0.5 litros cada vez.
Amasar el material con las manos (recomendamos usar guantes adecuados) hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia plástica (en el momento del amasado es normal notar un aumento de la temperatura de la masa), en ese momento proceder a la obturación de la vía de agua presionando con la mano la zona a tratar hasta el endurecimiento del material.
Puede ser necesario un tratamiento en varias fases. En vías de agua importantes puede ser necesario drenar previamente.

Química Futura, S.L. | TLF (+34) 858991070 | www.quimicafutura.com | email: comercial@quimicafutura.com
Ctra Bailén-Motril. Salida 121. Vía de Servicio Nº 101. 3º Planta. Oficina 2. 18210 Peligros (Granada-Spain)

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC.
Para la limpieza de utensilios emplear agua una vez terminados los trabajos de aplicación.

APLICACIONES

De gran utilidad en reparaciones rápidas por roturas y conducciones de agua.
De gran utilidad en empresas constructoras, contratas de mantenimiento de edificios y grandes colectividades, empresas de albañilería y fontanería, hoteles, residencias, etc.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.

Química Futura, S.L. | TLF (+34) 858991070 | www.quimicafutura.com | email: comercial@quimicafutura.com
Ctra Bailén-Motril. Salida 121. Vía de Servicio Nº 101. 3º Planta. Oficina 2. 18210 Peligros (Granada-Spain)